

Aquapad

תיאור מוצר

אקוופד הינו פיגמנט על בסיס מים למריחה אחידה על כל סוגי העץ לשימוש פנים. הצבע מעניק לעץ מראה אחיד והופך את סיב העץ לבולט יותר. בשל הרכבו המיוחד וקלות השימוש הצבע מתאים לצביעת משטחים גדולים במכונת ריצוף.

נתונים טכניים

COLOR	AVAILABLE IN 16 COLORS
SOLID CONTENT	DEPENDING OF THE COLOR
DENSITY	DEPENDING OF THE COLOR
VISCOSITY	+/- 11" DIN 4 AT 20°C

הכנה

יש לשייף את העץ בעזרת נייר שיוף גרעין 120-150. לאחר מכן להסיר את שאריות האבק בזהירות.

הוראות שימוש

יש לערבב היטב לפני השימוש. מומלץ לבדוק תחילה את הצבע הנבחר לפני שמטפלים במשטח כולו. במהלך השימוש יש לבחוש את החומר לעיתים קרובות. לסיום עם לכה או שמן על בסיס מים ניתן להוסיף מקשיח ביחס של 1 ל 10. The Aquapad can also be blocked first with Hardwaxoil Magic or UN1CO (Clear, Natural White or Natural). יש לקחת בחשבון שיש תוחלת חיים של +/- 3 שעות בהוספת החומר המקשה. בעת השיוף לאחר מריחת הצבע קיים סיכון להבדל גוון. הצבע צריך להיות מיושם באופן שווה עם מכונת ליטוש. אם המריחה נעשית בעזרת רולר או מברשת יש להחליק את המשטח בעזרת מטלית או מברשת יבשה או נקיה בלבד.



5L

1L



זמן ייבוש

Dry after +/- 3 to 4 hours.

זמן הייבוש תלוי באקלים החדש, סוג העץ ואזור המקום



כושר כיסוי

20-30 ליטר למטר. תלוי בסוג העץ

תחזוקה

לאחר הייבוש על החומר להיות מוגן ע"י מריחת שמן / ווקס / לכה של סירנובה.

נתונים נוספים

ניתן לערבב את כל הגוונים
חיי מדף – עד שנה מיום פתיחת האריזה המקורית.

SPECIAL QUALITIES

Aquapad is not frost resistant. Do not use materials that can rust. The final color depends on the wood, sanding, and the quantity applied. Therefore it is recommended to always test the color on the wood!

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However, they are drawn to our best knowledge and ability. The user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 - B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be