

CIRANOVA®
SINCE 1929

מפרט נתונים טכניים

FORTICO 2C

סאטן - מט - טבעי

תיאור מוצר:

לכת פרטיקו של סירנובה הינו מוצר מצויין בעלת שתי תרכובות. מבוסס על מים מתאים לפרקט ורצפות עץ בשימוש רב. למוצר עמידות כימית ומכנית בלעדית והיא פותחה על פי הטכנולוגיות החדישות ביותר. בעל עמידות גבוהה בפני שריטות, אינו מבריק, בעל תכונות חזקות נגד החלקה. ניתן ליישום בקלות מבלי להשאיר סימני מריחה.

נתונים

VISCOSITY	+/- 20" DIN4 (+HARDENER CA 25" DIN4)
SOLIDS	+/- 32 % IN WEIGHT
DENSITY	+/- 1,04
GLOSS LEVEL	NATURAL < 10 MATT 15-25 SATIN 45- 50 *GLOSS MEASURED ON GLASS 60°
POT LIFE	APPROX. 4 HOURS AFTER MIXING WITH HARDENER AND UNDER NORMAL CONDITIONS
MIXING RATIO OF HARDENER	10/1
RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE	15-25 °C
LABELLING	SEE SDS
COVERAGE	APPROX. 80-100G/M ² PER COAT CA 10-12M ² / LITER PER COAT

איכויות למוצר:

- NMP-free
- LOWVOC
- APEO-free
- Free of aromatic hydrocarbons
- Doesn't burnish

FORTICO 2C	MATT	SATIN	NATURAL
Wear resistance cs10 (mg) 1000 rpm	35	40	50

יישום:

פותח במיוחד לאזורי רצפה בעל שימוש רב כמו: מבנים ציבוריים, בתי מלון, חנויות ומסעדות

קדם טיפול:

לעץ מלא, עץ רב שכבתי או פורניר. יש לשייף את העץ בנייר ליטוש גרעין 120-150 ולהסיר את שכבת האבק שנוצרה.

הוראות שימוש:


אפשרות ראשונה:

יש להשתמש FORTICO 2C כמאחד ושכבה ראשונית. לפני השימוש יש להערב את מוצר עם המקשה ביחס של 10:1 (10%). יש לתת לתערובת לנוח 15 דקות. חשוב לדעת – אין להשאיר את המוצר למעלה מ-3 שעות מאחר והתרכובת מאבדת חשיבות לאחר פרק זמן זה.

שכבה ראשונה – למרוח 100 גר' למ"ר ולתת לחומר להתייבש במשך שעתיים עד 3 שעות. שכבה שניה 80-100 גר' למ"ר באותו אופן ולהשאיר לייבוש 5-6 שעות. שכבה אחרונה – לשייף בעזרת נייר גרעין 180-220 יש להסיר את האבק שנוצר ולמרוח שכבה אחרונה ביחס של 80-100 גר' למ"ר.



5L



Bfl - S1

- COMPLIES WITH THE STANDARD EN 717-1, CLASS E1
- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/ STANDARD METHOD V1.1.2010

ONLY FOR
FORTICO 2C NATURAL



SLIP CLASSIFICATION DIN 51130

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However, they are drawn to our best knowledge and ability. The user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be





למראה מולבן וגימור טבעי יש להשתמש במוצר שלנו ECOFIX
WOODLOOK

כשיכבה ראשונית. לפרקט עם חימום רצפה או סוגי עץ אקזוטיים או שער.
יש למרוח כשכבה ראשונית את FORTICO SEALER

זמן ייבוש:



מוכן וזמין לשימוש קל אחרי 12 שעות
יבש לחלוטין לאחר 8 עד 10 ימים.
זמני הייבוש תלויים מאוד בכמות המיושמת, בטמפרטורת הסביבתית,
בלחות ובאווור.

תחזוקה:

יש למרוח באופן קבוע את את המרענן בגמר לכה, לעיתים להשתמש
בפוליש לרצפה של סירנובה. ובמקרים של כתמים קשים יש להשתמש
ב-UNICARE X MATT במנקה יסודי או

נתונים למוצר

חיי מדף

- 12 חודשים מיום פתיחת המוצר המקורי.
- יש לאחסן בטמפרטורה בין 5-40 מעלות
- המוצר אינו עמיד בפני כפור

הערות

יש להשתמש רק כלים אל חלד. יש לנקות בגמר השימוש במים. אין להשליך מוצר
זה בסיום לביוב. יש לבדוק את המוצר בפניה צדדית לפני המריחה. במידת הצורך
יש לסנן לפני השימוש.



5L

CHEMICAL RESISTANCE

TESTS IN ACCORDANCE WITH NORM EN 13442	FORTICO 2C		
	MATT	SATIN	NATURAL
Water (24 hr)	5	5	5
Detergent (24 hr)	5	5	5
Acetone (120 sec.)	5	5	5
Ethanol 50% in water (24 hr)	5	5	5
Red wine (24 hr)	5	5	5
Vinegar 5% (24 Hr)	5	5	5
Olive oil	5	5	5
Milk 3-5% fat (24 hr)	5	5	5
Coffee (24 hr)	4,5	5	5
Tea 1% (24 hr)	5	5	5
Ammonia 10% (24 hr)	5	5	4
Mustard (24 hr)	4	4,5	4,5
TOTAAL	98%	99%	98%

- 5 No visible changes.
- 4 Hardly any visible changes to the gloss or colour.
- 3 Slight changes to the gloss or colour. The structure of the tested surface has not changed.
- 2 Visible marks. The structure of the tested surface shows virtually no damage.
- 1 Visible marks. The structure of the tested surface has changed.
- 0 The tested surface has been heavily affected.

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However, they are drawn to our best knowledge and ability. The user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be