

# OCULTO PLUS

**OCULTO +** סדרה חדשה של סירנובה הינה ראשונה בתעשיית גימור העץ המציגה מוצר 35% מבוסס – ביו, ידידותי לסביבה על בסיס מים פוליאורית. המוצר מונע טביעת רגל וסימנים בעתיד ושומר על מראה לאורך זמן על המשטח המוגמר. השמן בלתי נראה ומתאים למשטחים ורהיטי עץ. המוצר מעניק לעץ מראה אקסטרה מט וטיפה עמוק.

- גימור בלתי נראה
- מראה שטוח מט עמוק
- קל מאוד ליישום
- ייבוש מהיר
- קל לתחזוקה

## TECHNICAL DATA

Product type	<b>waterborne</b>
Cleaning	<b>water</b>
Gloss level	<b>Invisible</b>
Viscosity	<b>+/-25 sec - DIN 4mm</b>
Solids content	<b>+/- 31%</b>
Sold by case	<b>4 x 5 L</b> <b>6 x 1 L</b>
Coverage	<b>10-12 m<sup>2</sup>/liter per coat</b> <b>100-130 sq.ft./L per coat</b>
Drying times	
<b>Dust dry:</b>	<b>after 20 to 30 minutes</b>
<b>Sandable:</b>	<b>after 4 to 6 hours</b>
<b>lightly walkable:</b>	<b>after 24 hours</b>
<b>Fully cured:</b>	<b>after +/- 7 days</b>
Sanding grit	<b>P 120-150</b>
Storage/transport	<b>between 5°C and 25°C</b>
Shelf life	<b>12 months in the original and unopened packaging.</b>
Disposal	<b>Dispose of residue and empty packaging in accordance with local ordinances.</b>

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However they are drawn to our best knowledge and ability, the user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.



PROTECTION  
INDOOR

### הכנה

יש לוודא כי כל ציפויים הקודמים הוסרו לחלוטין ממשטח העץ. יש לנקות את המשטח מאבק ומכל חלקיק. ניתן להשתמש במשייף לעץ או להבריש את העץ.

### הוראות יישום

ניתן להשתמש ב **OCULTO PLUS** גם כצבע יסוד וגם כשכבת גימור. ניתן למרוח אותו בשלוש שכבות. ערבבו היטב לפני השימוש ואין צורך בדילול. התחל למרוח את המצור באמצעות גלגלת או מברשת. מומלץ להשתמש ברולר עם גליל קצר. לגביי ריסוס יש לפנות לתמיכה הטכנית. לאחר שהשכבה הראשונה יבשה יש למרוח שכבה שנייה באותו אופן כמו הראשונה. לאחר השכבה השנייה יש לבצע שיוף ביניים באמצעות גרעין 180 ואז למרוח את השכבה האחרונה.

### זמן ייבוש:

מגע יבש: לאחר 20-30 דקות  
ניתן לשייף: לאחר 4-6 שעות  
הליכה קלה: אחר 24 שעות

זמני הייבוש תלויים מאוד בכמות היישום, בטמפרטורת החדר, בלחות ובאווור.

### תחזוקה:

תחזוקה שוטפת יש להשתמש ב **Hard Floor Fresh** (מרענן) של סירנובה

יש להשתמש **UNICARE X-MATT** לתחזוקה תקופתית או במקרים של הסרת

לכלוך או להסרת שכבות פולישי ישנות.

נתונים חשובים: יש להשתמש רק בכלים נוגדי חלד (פלסטיק) יש לנקות מידית בסיום השימוש את הכלים במים. במידה וצריך לצבוע את העץ לפני השימון. יש להשתמש

רק בצבע של סירנובה **AQUAPAD**