

Hardwaxoil TITAN

תיאור מוצר

שמן חדשני המתאים לגימור רצפות ורהיטים מעץ. הוא מעניק מילוי טוב והגנה טבעית ומקנה לעץ עמידות כימית ומכנית מצויינת. יש למוצר זמן פתיחה ארוך, ההופך אותו למתאים במיוחד למריחה באמצעות רולר. ניתן לשפר עוד יותר אתה עמידות על ידי הוספת חומר הקשיה.

TECHNICAL DATA

VISCOSITY	+/- 50 SEC (DIN 4MM)
SOLID CONTENT	+/- 46% BY WEIGHT
DENSITY	+/- 0.92 KG/L AT 20° C
GLOSS	MATT / SILK / SATIN
COLOR	CLEAR

לישימוש

מתאים במיוחד לשמן פרקטים, רצפות עץ ורהיטים. מעניק מראה טבעי מאוד וקל לתיקון.

הכנה:

יש לשייף את המשטח באמצעות נייר שיוף גרעין 100-120 ולהסיר את האבק לפני היישום.

טיפים למשתמש:

לפני השימוש יש לנער ולערבב היטב את השמן HARDWAXOIL ניתן ליישם בקלות על ידי רולר מומלץ מיקרופייבר 6 מ"מ. ניתן גם להשתמש במכונת ליטוש כרית לבנה או בג' מברשת צבע או בד. מומלץ למרוח ב2 שכבות לפחות לעץ קשה כמו אלון. עבור עץ רך ניתן למרוח שכבות מרובות. עבור עץ אקוטי מומלץ תחילה לבדוק את המוצר.

זמן ייבוש:

ניתן לעבור בשכבה נוספת אחרי 8 שעות. זמן הייבוש תלוי מאוד בכמות המיושמת, בטמפרטורת החדר ובאוויר. בטמפרטורה גבוהה יותר ובחדר מאוורר זמני הייבוש יצטמצמו.

כוסר כיסוי:

With roller: +/- 35-40g/m² | 25-30 m²/liter per coat
With buffing machine: +/- 20g/m² | 40-50 m²/liter per coat

תחזוקה

יש לנקות רגיל עם סבון הניקוי של סירנובה - FLOORING SOAP לתחזוקה נוספת אחת לשנה יש להשתמש בחומר הניקוי אינטנסיבי גמר שמן. INTENSIVE CLEANER

לתשומת לב: למשך 14 יום אין להשתמש במוצרי מים או תחזוקה על הרצפה בתקופה זו.

חיי מדף - עד שנתיים מיום פתיחת המוצר

נתונים נוספים:

יש לטבול במים את המטלית המשומשת בשל סכנת בעירה ספונטנית. תשומת לב: צבעים כהים ועזים דורשים זמן ייבוש ארוך יותר. יש לבדוק תמיד את השמנים הצבעוניים לפני שמטפלים במשטח כולו. סוג גרגר הלש, סוג העץ וההכנה עשויים להפיע על הצבע הסופי.



2,5L



CAN EASILY BE APPLIED
WITH A ROLLER



Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However, they are drawn to our best knowledge and ability. The user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 - B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be