

CIRANOVA®  
SINCE 1929

## מפרט נתונים טכניים

# FORTICO 1C

### מט - סאטן

#### תיאור מוצר

FORTICO 1C של סירנובה הינו מוצר מצויין מבוסס על בסיס מים מתאים לפרקט ורצפות עץ בשימוש רב. המוצר עמידות כימית ומכנית בלעדית והיא פותחה על פי הטכנולוגיות החדישות ביותר. בעל עמידות גבוהה בפני שריטות, אינו מבריק, בעל תכונות חזקות נגד החלקה. ניתן ליישום בקלות מבלי להשאיר סימני מריחה.

#### נתונים:

VISCOSITY	+/- 20" DIN4
SOLIDS	+/- 32 % IN WEIGHT
DENSITY	+/- 1,04
GLOSS LEVEL	MATT 15-25 SATIN 45- 50 *GLOSS MEASURED ON GLASS 60°
RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE	15-25°C
LABELLING	SEE SDS
COVERAGE	APPROX. 80-100G/M <sup>2</sup> PER COAT APPROX. 10-12M <sup>2</sup> /LITER PER COAT

#### איכויות למוצר:

- NMP-free
- LOW VOC
- APEO-free
- Free of aromatic hydrocarbons
- Does not sheen

FORTICO 1C	MATT	SATIN
anti-slip dcof (μ) - DIN51131	0,29	0,32
Wear resistance cs10 (mg) 1000 rpm	65	60

#### יישום:

מוצר שפותח במיוחד לאזורי רצפה בעל שימוש רב כמו: מבנים ציבוריים, בתי מלון, חנויות ומסעדות וכו'.

#### קדם טיפול:

לעץ מלא, עץ רב שכבתי או פורניר, יש לשייף את העץ בנייר ליטוש גרעין 120-150 ולהסיר את השכבת האבק שנוצרה.

#### הוראות שימוש

##### אפשרות ראשונה:

יש להשתמש במוצר כמאחד פריימר או כשכבה ראשונה. שכבה ראשונה יש למרוח 100 גר' למ"ר ולתת לחומר להתייבש במשך שעתיים או 3 שעות. שכבה שנייה 80-100 גר' למ"ר באותו האופן ולהשאיר לייבוש 5-6 שעות. את השכבה האחרונה – יש לשייף בזרת נייר גרעין 180-220 יש להסיר את האבק שנוצר ולמרוח שכבה אחרונה ביחס של 80-100 גר' למ"ר.

##### אפשרות נוספת:

למראה מולבן וגימור טבעי כשכבה ראשונה יש להשתמש במוצר שלנו

ECO FIX WOODLOOK מסדרת השמנים הבלתי נראים



1L

5L



- COMPLIES WITH THE STANDARD EN 717-1, CLASS E1  
- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO  
CDPH/EHLB/ STANDARD METHOD V1.1. 2010

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However, they are drawn to our best knowledge and ability. The user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

#### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be



## זמן ייבוש:

מובן וזמין לשימוש קל אחרי 12 שעות  
יבש לחלוטין לאחר 8 עד 10 ימים.  
זמני הייבוש תלויים מאוד בכמות המיושמת, בטמפרטורת  
הסביבתית, בלחות ובאוויר.

## תחזוקה

לתחזוקה שוטפת יש להשתמש ב HARD FLOOR FRESH מומלץ  
לתחזק באופן תקופתי כמגן UNICARE X MATT או ב HARD  
FLOOR POLISH של חברת סירנובה.  
במקרים בהם יש להסיר לכלוך עמוק או שכבת פוליש ישנה יש  
להשתמש בתכשיר לניקוי עמוק HARD FLOOR CLEANER

## נתונים למוצר:

### חיי מדף

- 12 חודשים מיום פתיחת המוצר המקורי.
- יש לאחסן בטמפרטורה של 5-40 מעלות
- המוצר אינו עמיד בפני כפור

### הערות

יש להשתמש רק בכלים אל חלד, יש לנקות בסיום השימוש את  
הכלים במים. אין להשליך את המוצר לתוך הביוב. יש לבדוק את  
המוצר בפניה צדדית לפני מריחה. במידת הצורך יש לסנן לפני  
השימוש..



1L

5L

## CHEMICAL RESISTANCE

TESTS IN ACCORDANCE WITH NORM EN 13442	FORTICO 1C	
	MATT	SATIN
Water (24 hr)	5	5
Detergent (24 hr)	5	5
Acetone (120 sec.)	5	2
Ethanol 50% in water (24 hr)	5	5
Red wine (24 hr)	5	5
Vinegar 5% (24 Hr)	5	5
Olive oil	4,5	5
Milk 3-5% fat (24 hr)	5	5
Coffee (24 hr)	4	4
Tea 1% (24 hr)	4	5
Ammonia 10% (24 hr)	1	1
Mustard (24 hr)	3	4,5
TOTAAL	86%	86%

- 5 No visible changes.  
4 Hardly any visible changes to the gloss or colour.  
3 Slight changes to the gloss or colour. The structure of the tested surface has not changed.  
2 Visible marks. The structure of the tested surface shows virtually no damage.  
1 Visible marks. The structure of the tested surface has changed.  
0 The tested surface has been heavily affected.

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However, they are drawn to our best knowledge and ability. The user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be