

שמן פרקט מתייבש במהירות עם עמידות בפני שחיקה מעולה.  
מילוי טוב ועמידות כימית ומכאנית טובה.  
יכול לשמש ליישומים שונים, כגון רצפות, מדרגות, רהיטים ופאנלים.

«מעניק לעץ פן כפרי»

«קל ליישום»

«זמין ב- 61 צבעים וניתן לערבב אחד עם השני»

## נתונים טכניים

סוג מוצר מבוסס ממש

צמיגות +/-30-4 שניות  
DIN - מ"מ

תוכן מוצק 43% +/-

רמת ברק  
מאט

ניקוי

ניקוי מדלל Ciranova®

מספר צבעים  
16

כיסוי 40-50 מ"ר / ליטר לשכבה

זמני ייבוש ניתנים לצביעה מחדש: לאחר +/- 12 שעות ניתן  
להליכה קלה לאחר: 24 שעות ריפוי מלא לאחר: +/- 10  
ימים צבעים בעלי פיגמנט גבוה מאריכים את זמן הייבוש.

שיוף חצץ  
P 100-120

אחסון/הובלה בין 5°C-52°C

השלכה השלך שאריות ואריזות ריקות בהתאם לתקנות  
המקומיות.



## הכנה

וודאו שכל שכבות הגימור הישנות הוסרו לחלוטין ושהעץ נקי מאבק ולכלוך אחר. שיוף בשיטה הנכונה: שיוף עמוק בגריט 100-80-160 ואז שיוף בגריט 100. ניתן להשתמש על עץ מלוטש, מהוקצע ומוברש.

בעת שימוש METALLIC, HARDWAXOIL EFFECT BRONZE-באו, מומלץ להבריש קודם את הרצפה.

## יישום

מערבבים ומנערים היטב לפני ובמהלך השימוש. יש למרוח HARDWAXOIL בצורה אחידה עם מכונת ליטוש, מברשת או מטלית. הניחו HARDWAXOIL-ללהתייבב והסרו את עודפי השמן תוך מספר דקות על ידי הברשה שלו עם כרית או מטלית עד שהמשטח מרגיש יבש ביד. עץ קשה כמו אלון דורש 2 שכבות. ניתן ליישם שכבות מרובות עבור עץ רך. עבור סוגי עץ אקוטיים, יש לבדוק את HARDWAXOIL מראש. עבור יישומים תעשייתיים (גלגול, ריסוס), יש להתייעץ עם השירות הטכני של Ciranova®.

## גימור

יש לסיים שמן צבעוני בשכבה של HARDWAXOIL טבעי ממגוון המוצרים של HARDWAXOIL (HARDWAXOIL, HARDWAXOIL MAGIC או TITAN). HARDWAXOIL

## תחזוקה

לתחזוקה שוטפת אנו ממליצים על סבון ריצוף Ciranova® לתחזוקה תקופתית, השתמשו MAINTENANCE OIL -Ciranova® באו השתמשו תחילה INTENSIVE CLEANER-בבמקרה של לכלוך כבד. HARDWAXOIL מתקשה במלואה רק לאחר +/-7 ימים. בתקופה זו לא ניתן לטפל בעץ במים או במוצרי תחזוקה.

מידע חשוב שאריון שמן מייבש מתלקחות מעצמן. רפידות ובגדים משומשים חייבים להיות שקועים במים לאחר השימוש. הצבע הסופי תלוי בסוג העץ, בשיוף ובכמות המיושמת. לכן מומלץ תמיד לבדוק את הצבע לפני כן!